

196608, Санкт-Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная, д.9 литер А  
тел.(812) 466-49-35 e-mail: [alfaproiz@alfapol.ru](mailto:alfaproiz@alfapol.ru)  
Аттестат ФБУ «Тест-С.-Петербург» № SP 01.01. 806. 074  
действителен до 1.06.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 50  
от 23.06.2020г.

Цель испытаний - **Маслобензостойкость АЛЬФАПОЛ ВБ-700**  
Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40x40x160 мм,  
изготовленные из сухой строительной смеси.  
Количество образцов – 1 комплект по 6 шт.  
Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у.  
Средство измерения: Пресс испытательный Matest E160.  
Свидетельство о поверке № 0070218 действительно до 7 апреля 2021г.

Испытания по методике ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии».

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Среднее значение предела прочности при изгибе, МПа	Среднее значение предела прочности на сжатие, МПа
<b>АЛЬФАПОЛ ВБ-700</b> Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у	17.03.2020г.	14.06.2020г.	9,4	63,2
<b>АЛЬФАПОЛ ВБ-700</b> Условия хранения образцов: 28 сут в н.у., затем <b>60 сут. в минеральном масле</b>	17.03.2020г.	14.06.2020г.	9,1	60,5

Директор по технологии и разработкам  
ООО «АЛЬФАПОЛ»  
» Монженко А.В.  
«23»июня 2020 г.



Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.  
Перепечатка протокола запрещена