

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 50
от 24.05.2022г.

Цель испытаний - **Маслобензостойкость АЛЬФАПОЛ ВБ-500(и)**

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40x40x160 мм, изготовленные из сухой строительной смеси.

Количество образцов – 1 комплект по 6 шт.

Условия хранения образцов: 28 сут в н.у. (температура 20-23°C и относительная влажность воздуха 50-60%), затем 60 сут в агрессивной среде -масло.

Средство измерения: Пресс испытательный Matest E160.

Свидетельство о поверке № 0070218 действительно до 7 апреля 2023г.

Испытания по методике ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии».

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Среднее значение предела прочности при изгибе, МПа	Среднее значение предела прочности на сжатие, МПа
АЛЬФАПОЛ ВБ-500(и) Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у	16.02.2022г.	24.05.2022г.	9,9	54,8
АЛЬФАПОЛ ВБ-500(и) Условия хранения образцов: 28 сут в н.у., затем 60 сут. в МАСЛЕ	16.02.2022г.	24.05.2022г.	9,1	53,3



Директор по технологии и разработкам
ООО «АЛЬФАПОЛ»
«*А.В.*» Монженко А.В.
«24» мая 2022 г.

Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.