

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 23/03  
от 2.03.2021г.

Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 70x70x70 мм,  
изготовленные из сухой строительной смеси.  
Цель испытаний - определения истираемости  
Количество образцов –3 шт.  
Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у.  
Средство измерения: Лабораторный круг истирания ЛКИ-2  
Свидетельство о поверке № 206127 действительно до 1 декабря 2021г.

Испытания по методике ГОСТ 31358 «Смеси сухие строительные напольные.  
Технические условия».

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Истираемость, г/см <sup>2</sup>	Среднее значение истираемости, г/см <sup>2</sup>
АЛЬФАПОЛ BR P И13 В30	1.02.2021г.	1.03.2021г.	0,284	0,301
			0,316	
			0,303	



Директор по технологии и разработкам  
ООО «АЛЬФАПОЛ»  
«Монженко А.В.»  
«2» марта 2021 г.

*Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.*  
*Перепечатка протокола запрещена*