

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 48
от 23.06.2020г.

Цель испытаний - **Маслобензостойкость АЛЬФАПОЛ ВК**
Изделие (материал) – образцы раствора номинальным размером 40x40x160 мм,
изготовленные из сухой строительной смеси.
Количество образцов – 1 комплект по 6 шт.
Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у.
Средство измерения: Пресс испытательный Matest E160.
Свидетельство о поверке № 0070218 действительно до 7 апреля 2021г.

Испытания по методике ГОСТ 310.4-81 «Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии».

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения испытания	Среднее значение предела прочности при изгибе, МПа	Среднее значение предела прочности на сжатие, МПа
АЛЬФАПОЛ ВК Условия хранения образцов: более 28 сут. в н.у.	17.03.2020г.	14.06.2020г.	9,1	59,3
АЛЬФАПОЛ ВК Условия хранения образцов: 28 сут в н.у., затем 60 сут. в МАСЛЕ	17.03.2020г.	14.06.2020г.	8,8	53,2

Директор по технологии и разработкам
ООО «АЛЬФАПОЛ»
» Монженко А.В.
«23»июня 2020 г.



Протокол распространяется только на образцы, прошедшие испытания.
Перепечатка протокола запрещена.