

Испытательная лаборатория «Акцепт».

Аттестат аккредитации №RU.ASK.ИЛ.732 от 06.03.2020 г.
187330, г. Отрадное, Кировский район, Ленинградской обл.,
Никольское шоссе, д.2, к.3, пом. 11-Н, оф. 1.
Тел. +7(921) 921-92-29, +7(921) 740-85-84
<http://accept-lab.ru/>

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Акцепт»
Петров С.В.

ПРОТОКОЛ испытаний № 6-сч-4 от 24 мая 2021.

Наименование продукции: бетон;

Отбор образцов: отобраны и предоставлены на испытания представителем Заказчика акт отбора б/н от 11 августа 2020 г.;

Сведения о Заказчике: ООО «АЛЬФАПОЛ», ИНН 7820312017, 196608, Санкт-Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная, д.9 литер А;

Сведения об испытываемых образцах: бетон, кубики 100*100*100 мм., -12 штук, марка «АЛЬФАПОЛ ВБ (и)», серийный выпуск, изготовлены 23.01.2021 г.;

Методики испытаний: ГОСТ 10060-2012, ускоренный метод испытаний - второй;

Условия проведения испытаний: Температура окружающей среды 22 °С; относительная влажность 63 %; атмосферное давление 760 мм рт.ст.;

Наименование СИ и ИО: пресс измерительный ТП -1-1500, 2018г., зав. № 1169, инв. № 001, свидетельство о поверке №0103-2020, до 25.02.2022; шкаф сушильный ШС-80 МК СПУ, 2017г., зав. №30513, инв. № 046, аттестат №200793, до 25.02.2022; камера морозильная МЛК700, 2019г., ЭКО -1, зав. №2000000200774, инв. № 061, аттестат №200791, до 25.02.2022; Весы электронные МК-32.2-А20, 2017г., зав. №S 216786, инв. № 005, свидетельство о поверке №0107-2020, до 25.02.2022;
химические реактивы.

Результаты испытаний:

Наименование образца	число циклов испытаний, циклы	дефекты образцов	нижняя граница доверительного интервала для контрольных образцов, МПа	нижняя граница доверительного интервала для основных образцов после замораживания и оттаивания, после 75 циклов, МПа	максимальное изменение массы образцов, гр.
	110	отсутствуют	51,0	48,7	-5,3
Бетон, марка «АЛЬФАПОЛ ВБ (и)»	Марка бетона «АЛЬФАПОЛ ВБ (и)» по морозостойкости - F 400				

Заключение: Испытанные образцы «Бетон, марка «АЛЬФАПОЛ ВБ (и)» соответствуют требованиям ГОСТ 25192-2012 «Бетоны. Классификация и общие технические требования (Переиздание)» в части проверенных показателей.

Результаты испытаний распространяются только на образцы, подвергнутые испытанию

Начальник Испытательной лаборатории _____ Середюк П.В.
ПЕРЕПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА ЗАПРЕЩЕНА!