



Испытательная лаборатория ООО «АЛЬФАПОЛ»

196608, Санкт-Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная, д.9 литер А
Тел./факс 466-49-35 e-mail: alfa-lab@alfapol.ru
Аттестат ФГУ «Тест- С.-Петербург» № SP 01.01. 506. 022
действителен до 23.03. 2018г,
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
РОСС RU.ФК23.M00157 действителен до 01.01. 2018г,



.Главный технолог

ООО «АЛЬФАПОЛ»

Монженко А.В

«19» июня 2015 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 27
от 19.06.2015г.



Изделие (материал) – образец - балки 4x4x16 см.

Количество образцов -18 шт.

Условия хранения образцов: более 28 сут в н.у., 36 и 125 сут в агрессивной среде.

Агрессивная среда (АС) – минеральное масло.

Наименование	Дата заливки	Дата испытания	Агрессивная среда (АС) сутки	НД на метод испытания	Предел прочности на изгиб, МПа	Предел прочности на сжатие, МПа
АЛЬФАПОЛ ВК	27.09.2014	16.02.2015	0	ГОСТ 310.4-81	10,5	95
АЛЬФАПОЛ ВС	12.12.2014	16.02.2015	0	ГОСТ 310.4-81	11,5	52
АЛЬФАПОЛ ВК АС мин. масло	27.09.2014	24.03.2015	36	ГОСТ 310.4-81	12,6	90
АЛЬФАПОЛ ВС АС мин. масло	12.12.2014	24.03.2015	36	ГОСТ 310.4-81	9	50
АЛЬФАПОЛ ВК АС мин. масло	27.09.2014	18.06.2015	125	ГОСТ 310.4-81	13,3	88
АЛЬФАПОЛ ВС АС мин. масло	12.12.2014	18.06.2015	125	ГОСТ 310.4-81	10	45

Руководитель
Испытательной лаборатории
ООО «АЛЬФАПОЛ»
Спиричев А.А.
«19» июня 2015 г.