



Испытательная лаборатория
ООО «АЛЬФАПОЛ»



196608, Санкт-Петербург г. Пушкин ул. Автомобильная, д.9 литер А
тел.(812) 466-49-35 e-mail: alfaproiz@alfapol.ru
Аттестат ФБУ «Тест-С.-Петербург» № SP 01.01. 806. 074
действителен до 1.06.2021

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 17
от 11.08.2020г.

Изделие (материал) – образцы номинальным размером 100x100x4 мм, изготовленные из эпоксидной композиции АЛФАПОЛ ЭП-2 .

Цель испытаний - определения твердости материала по Шору D.

Методика испытаний по ГОСТ 24621-91 и руководство по эксплуатации прибора

Количество образцов – 1 комплект по 5 шт.

Условия выдержки образцов: 7 сут в н.у.

Средство измерения: Твердомер Шор тип D.

Наименование	Дата изготовления образцов	Дата проведения Испытания	Значение по Шору D					Среднее значение Твердость по Шору D
АЛФАПОЛ ЭП-2	04.08.2020 партия 876	11.08.2020г.	83	82	82	81	82	82



Начальник полимерного производства
ООО «АЛЬФАПОЛ»
Чибисов А.А.
«11» августа 2020 г.